
 <p>Automotive System</p>	<p>แนกซ์ 2เค พัตตี้</p> <p>พาสต์ ดาย</p>	 <p>ข้อมูลทางเทคนิค</p> <p>Version 1, 05/2013</p>	
--	--	---	--

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

NAX 2K PUTTY FAST DRY เป็นสีโป้วชนิดโพลีเอสเตอร์ (สีโป้วพลาสติกโพลีเอสเตอร์เรซินชนิดไม่อิ่มตัว) ใช้สำหรับโป้วแต่งพื้นผิวเหล็กให้เรียบและสม่ำเสมอตลอดจนใช้ตกแต่งมุม ขอบของชิ้นงานที่เป็นโลหะ เหมาะสมสำหรับซ่อมแซมรอยร้าวที่เป็นรอยบุบและไม่เรียบที่เกิดจากสาเหตุต่าง ๆ



คุณสมบัติของสี

- แห้งเร็ว, ขัดง่ายทั้งการขัดแห้งและขัดน้ำ, มีการยึดเกาะที่ดีเยี่ยม, ไม่ยุบตัวและการใช้งานง่ายในการตกแต่งพื้นผิว




การเตรียมพื้นผิว


- พื้นผิวจะต้องแห้งและสะอาด ปราศจากฝุ่น คราบสนิม คราบไขมัน และสิ่งสกปรกอื่น ๆ
- ขัดลอกฟิล์มสีเก่าด้วยกระดาษทรายเบอร์ 60 หรือ 80 และแต่งขอบด้วยเบอร์ 120-150 รอบ ๆ รอยซ่อมบนสีเก่าทำความสะอาดด้วย น้ำยาแน็กซ์ ซิลิโคน อีพ #101

The Product is suitable strictly for professional use only. The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only.

Nippon Automotive System,
Nippon Paints (Thailand) Co. Ltd.,
101 MOO 3 SOI SUKSAWAT 76, SUKSAWAT
ROAD, T. BANGCHAK, A. PRAPRADEANG,
SAMUTPRAKAN 10130, BANGKOK, THAILAND





แนะนำการใช้งาน

	อัตราส่วนผสม ผลิตภัณฑ์	โดยน้ำหนัก
	แนกซ์ 2เค พัตตี้ พาสต์ ดาย	100 ส่วน
	แนกซ์ 2เค พัตตี้ พาสต์ ดาย ฮาร์ดเด็นเนอร์	2-3 ส่วน
การเตรียมสี	คนสีไปัวให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันเป็นอย่างดี	
อายุการใช้งาน	3-4 นาที ที่ 30°C หลังผสมตัวเร่งแข็ง *หลังผสมตัวเร่งแข็ง ระยะเวลาการแข็งตัวนี้จะแปรผันตามอุณหภูมิห้องและปริมาณของสารเร่งแข็งที่ใช้ในการผสม	

การใช้งาน

- ชนิดของเกรียง** ใช้เกรียงไปัวสีที่ทำจากโลหะหรือพลาสติกก็ได้
- การไปัวสี** อย่าไปัวสีให้หนาในคราวเดียว โดยเฉพาะการไปัวครั้งแรกบนผิวเหล็กที่ทำความสะอาดดีแล้ว ควรรีดสีให้เรียบและบาง เพื่อให้ได้การยึดเกาะที่ดี ความหนาที่ต้องการควรเกิดจากการไปัวทับในครั้งต่อ ๆ ไป
- การขัดกระดาษทราย** สามารถขัดกระดาษทรายได้ หลังไปัวสีประมาณ 15 - 20 นาที
- ข้อควรระวัง**
1. กรุณาใช้แต่สารเร่งแข็ง แนกซ์ 2เค พัตตี้ พาสต์ ดายฮาร์ดเด็นเนอร์ เท่านั้น เพราะสารเร่งแข็งยี่ห้ออื่นอาจทำให้การแข็งตัวของสีไปัวผิดปกติและเกิดปัญหาได้
 2. ผสมสารช่วยแข็งในสัดส่วนที่ถูกต้องเท่านั้น การเติมมากหรือน้อยไป ล้วนเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาทั้งสิ้น
 3. อย่าผสมสีไปัวแนกซ์ 2เค พัตตี้ พาสต์ ดาย กับสีไปัวยี่ห้ออื่น ๆ
 4. เป็นสารที่ติดไฟได้ กรุณาเก็บให้ห่างจากประกายไฟ และมือเด็ก

 Automotive System	แกรนท์ 2เค พัตต์ ฟาสต์ ดาย	 ข้อมูลทางเทคนิค Version 1, 05/2013	
---	-------------------------------	--	--

การจัดการด้านความปลอดภัย

	 หน้ากาก กัน สารเคมี	 แว่นตา นิรภัย	 ชุดพ่นสี	 ถุงมือกัน สารเคมี	 รองเท้า เซฟตี้	โปรดศึกษาเอกสารความปลอดภัย เพื่อดูรายละเอียด อันตรายและการป้องกันในการใช้งานผลิตภัณฑ์
---	--	---	---	---	--	--



ระวัง

- ของเหลวและไอระเหยไวไฟ
- เป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน
- เป็นพิษเมื่อหายใจเข้าไป (ไอระเหย)
- ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก
- ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง
- เป็นอันตรายต่อระบบประสาทส่วนกลาง และ การหายใจติดขัด เมื่อรับสัมผัสเป็นเวลานาน หรือรับสัมผัสซ้ำ
- เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ
- เก็บในภาชนะที่ปิดสนิท
- เก็บให้ห่างจากความร้อน / ประกายไฟ / เปลวไฟ / พื้นผิวที่ร้อน ห้ามสูบบุหรี่
- ปิดภาชนะบรรจุให้แน่น
- ห้ามให้สารสัมผัสดวงตา ผิวหนัง และ เสื้อผ้า
- หลีกเลี่ยงการรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม
- สวมถุงมือป้องกัน / ชุดป้องกัน / อุปกรณ์ป้องกันดวงตา / อุปกรณ์ป้องกันหน้า
- หากหายใจเข้าไป : ถ้าหายใจลำบาก ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปสู่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ และในทำที่หายใจสะดวก
- หากเข้าดวงตา : ล้างด้วยน้ำเป็นเวลาหลายๆนาที ให้ถอดคอนแทกเลนส์ออก ถ้าทำได้ง่าย ให้ล้างตาต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: แผนกบริการเทคนิค, ส่วนงานสีฟันท่อมรณนต์ บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด

The Product is suitable strictly for professional use only. The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only.	Nippon Automotive System, Nippon Paints (Thailand) Co. Ltd., 101 MOO 3 SOI SUKSAWAT 76, SUKSAWAT ROAD, T. BANGCHAK, A. PRAPRADEANG, SAMUTPRAKAN 10130, BANGKOK, THAILAND
---	--