




Automotive System

แนกซ์ พรีเมีล่า 9400

ท้อปโค้ท เคลียร์



ข้อมูลทางเทคนิค

Version 1, 04/2013

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

NAX PREMILA 9400 Top Coat Clear เป็นเคลียร์เคลือบเงารถยนต์ชนิด 2K อะครีลิคยูรีเทนคุณภาพสูง ใช้สำหรับพ่นทับบนสีเบรอนซ์ หรือสีมุกในงานพ่นซ่อมรถยนต์ที่ต้องการความเงางามเป็นพิเศษ สามารถพ่นแบบทั้งบาน หรือ แบบเฉพาะจุด



คุณสมบัติของสี

- เนื้อสีมาก ให้ความเงางามเป็นพิเศษ
- แห้งตัวเร็ว ประหยัดเวลา
- สามารถพ่นทับได้บนสีใน โตร, อะครีลิค, หรือยูรีเทนได้ดี
- ทนทานต่อสารเคมีต่างๆ และแสงยูวีได้ดี



การเตรียมพื้นผิว

- ผิวสีที่จะพ่นเคลียร์ทับหน้า จะต้องสะอาดและแห้ง ปราศจากฝุ่นละออง คราบไขมัน และสิ่งสกปรกอย่างอื่น

The Product is suitable strictly for professional use only. The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only.


Nippon Automotive System,
Nippon Paints (Thailand) Co. Ltd.,
101 MOO 3 SOI SUKSAWAT 76, SUKSAWAT
ROAD, T. BANGCHAK, A. PRAPRADEANG,
SAMUTPRAKAN 10130, BANGKOK, THAILAND



Automotive System

แนกซ์ พรีเมิล่า 9400

ท้อปโค้ท เคลียร์



ข้อมูลทางเทคนิค

Version 1, 04/2013

แนะนำการใช้งาน



อัตราส่วนผสม	NAX PREMILA 9400 Top Coat Clear	4 ส่วน
	NAX 410 2K Hardener	1 ส่วน
	NAX PREMILA 500 Standard Thinner	0 - 10 %
	สำหรับชิ้นส่วนพลาสติกให้ผสมน้ำยาขัดหยุ่น ดังนี้	
	NAX PREMILA 9400 Top Coat Clear	4 ส่วน
	NAX SOFTENER (น้ำยาขัดหยุ่น)	0.5 ส่วน
	NAX 410 2K Hardener	1 ส่วน
	NAX PREMILA 500 Standard Thinner	0 - 10 %

อายุการใช้งาน 6 ชั่วโมง ที่ 25°C

หลังผสม

Hardener

สภาวะในการ ใช้งาน ที่อุณหภูมิ 15°C - 38°C ปริมาณความชื้นสัมพัทธ์ 20% to 85%
(อุณหภูมิที่ต่ำกว่าจะทำให้การแห้งตัวช้าลง)



ความหนืด
ในการพ่น

ความเหลว(วินาที)	ที่อุณหภูมิ 25°C
NK # 2	13 – 15
Ford Cup # 4	16 – 18

The Product is suitable strictly for professional use only. The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only.


Nippon Automotive System,
Nippon Paints (Thailand) Co. Ltd.,
101 MOO 3 SOI SUKSAWAT 76, SUKSAWAT
ROAD, T. BANGCHAK, A. PRAPRADEANG,
SAMUTPRAKAN 10130, BANGKOK, THAILAND



Automotive System

แนกซ์ พรีเมีล่า 9400

ท้อปโค้ท เคลียร์



ข้อมูลทางเทคนิค

Version 1, 04/2013



ปืนพ่นสี

ปืนพ่นแบบกานทัวไป

การปรับตั้งปืนพ่นสี

ความกว้าง pattern –เปิดหมด ปริมาณสี-เปิด 3 รอบ




ขนาดของหัวพ่น

1.3 – 1.5 mm

และ แรงดันลม

3.0 - 4.0 kg/cm²

การใช้งาน

	จำนวนเที่ยว ในการพ่น	2-3 เที่ยว <ul style="list-style-type: none"> • เที่ยวแรก พ่นกิ่งเปียก • เที่ยวที่สอง พ่นอัดน้ำ • เที่ยวที่สาม พ่นอัดน้ำ(พ่นกรณีที่ความหนาของฟิล์มยังไม่หนาพอ) <ul style="list-style-type: none"> ○ แนะนำที่ความหนาฟิล์ม 40 ถึง 60 ไมโครเมตร ○ ล้างปืนพ่นทันทีหลังจากการใช้งาน
	ระยะเวลา แห้งระหว่าง เที่ยว	<ul style="list-style-type: none"> • ทิ้งช่วงระหว่างเที่ยว ใช้เวลา 5 นาที ที่อุณหภูมิ 30°C ความชื้นสัมพัทธ์ 60% • ทิ้งช่วงก่อนอบ ที่อุณหภูมิ 60°C - 0 ถึง 10 นาที <p>* เวลาในการแห้งนั้นขึ้นอยู่กับกรไหลเวียนของลมและอุณหภูมิในห้องพ่น *</p>
	เวลาในการ แห้งตัว	เวลาที่ในการแห้งก่อนการอบ 10 นาที เวลาในการแห้งตัวนั้นขึ้นอยู่กับอุณหภูมิในขณะที่ทำการพ่น เวลาที่ใช้ในการอบขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ห้องอบสามารถตั้งอุณหภูมิได้ 60°C

The Product is suitable strictly for professional use only. The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only.


Nippon Automotive System,
Nippon Paints (Thailand) Co. Ltd.,
101 MOO 3 SOI SUKSAWAT 76, SUKSAWAT
ROAD, T. BANGCHAK, A. PRAPRADEANG,
SAMUTPRAKAN 10130, BANGKOK, THAILAND



Automotive System

เนกซ์ พรีเมีล่า 9400

ท้อปโค้ท เคลียร์



ข้อมูลทางเทคนิค

Version 1, 04/2013



เวลาในการ สภาวะการแห้งโดยอากาศที่ 30 °C

แห้งตัว แห้งที่ผิว 7-10 นาที

แห้งแข็ง 40 - 50 นาที

แห้งพ่นซ่อมได้ >1 ชั่วโมง

แห้งเพื่อการขัดเงา >6 ชั่วโมง


* ความชื้นสัมพัทธ์ 60 % *

เวลาในการ การพ่นทับซ้ำด้วยเคลียร์เองสามารถทำได้ทันทีที่แห้งตัวแล้ว

พ่นทับซ้ำ

The Product is suitable strictly for professional use only. The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only.

Nippon Automotive System,
Nippon Paints (Thailand) Co. Ltd.,
101 MOO 3 SOI SUKSAWAT 76, SUKSAWAT
ROAD, T. BANGCHAK, A. PRAPRADEANG,
SAMUTPRAKAN 10130, BANGKOK, THAILAND



การจัดการด้านความปลอดภัย

 <p>THINK Safety first Wear personal protective equipment</p>						<p>โปรดศึกษาเอกสารความปลอดภัย เพื่อดูรายละเอียดอันตรายและการป้องกันในการใช้งานผลิตภัณฑ์ ตัวทำให้แข็งประกอบด้วยสาร โพลีไอโซไซยาเนต ให้ศึกษาเรื่องความปลอดภัย ข้อควรระวังในการใช้งาน ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตามคำแนะนำที่กำหนดไว้</p>
	<p>หน้ากาก กัน สารเคมี</p>	<p>แว่นตา นิรภัย</p>	<p>ชุดพ่นสี</p>	<p>ถุงมือกัน สารเคมี</p>	<p>รองเท้า เซฟตี้</p>	



ระวัง

- ของเหลวและไอระเหยไวไฟ
- เป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน
- เป็นพิษเมื่อหายใจเข้าไป (ไอระเหย)
- ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก
- ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง
- เป็นอันตรายต่อระบบประสาทส่วนกลาง และ การหายใจติดขัด เมื่อรับสัมผัสเป็นเวลานาน หรือรับสัมผัสซ้ำ
- เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ
- เก็บในภาชนะที่ปิดสนิท
- เก็บให้ห่างจากความร้อน / ประกายไฟ / เปลวไฟ / พื้นผิวที่ร้อน ห้ามสูบบุหรี่
- ปิดภาชนะบรรจุให้แน่น
- ห้ามให้สารสัมผัสดวงตา ผิวหนัง และ เสื้อผ้า
- หลีกเลี่ยงการรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม
- สวมถุงมือป้องกัน / ชุดป้องกัน / อุปกรณ์ป้องกันดวงตา / อุปกรณ์ป้องกันหน้า
- หากหายใจเข้าไป : ถ้ายาหายใจลำบาก ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปสู่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ และในทำที่หายใจสะดวก
- หากเข้าดวงตา : ล้างด้วยน้ำเป็นเวลาหลายนาที ให้ถอดคอนแทคเลนส์ออก ถ้าทำได้ง่าย ให้ล้างตาต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:แผนกบริการเทคนิค, ส่วนงานสีพ่นซ่อมรถยนต์ บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด

The Product is suitable strictly for professional use only. The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only.

Nippon Automotive System,
Nippon Paints (Thailand) Co. Ltd.,
101 MOO 3 SOI SUKSAWAT 76, SUKSAWAT
ROAD, T. BANGCHAK, A. PRAPRADEANG,
SAMUTPRAKAN 10130, BANGKOK, THAILAND