




Automotive System

แนกซ์พรีเมิล่า 2Kบา

ลานซ์ทินท์3000



ข้อมูลทางเทคนิค

Version 1, 04/2013

## คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

NAX PREMILA 2K BALANCE TINT #3000(สีจริงระบบสองชั้นตอนทับด้วยเคลียร์)เป็นสีจริงแบบมีบรอนซ์หรือไม่มีบรอนซ์ เป็นระบบสีที่ต้องพ่นทับด้วยเคลียร์ ใช้สำหรับพ่นซ่อมสีรถยนต์เหมาะสำหรับงานพ่นซ่อมทั้งคัน และแบบเฉพาะจุด ให้ฟิล์มสีที่สวยงามทนทานเป็นพิเศษ



### คุณสมบัติของสี

- พ่นง่าย ไม่ลាយ ให้ฟิล์มสีเรียบสวยงาม
- ผสมสีง่าย เป็นระบบมีกาวในตัว
- ซ่อมง่าย สามารถซ่อมแก้ไขงานได้ง่าย และรวดเร็ว
- เนื้อมาก พ่นมิดง่ายไม่เปลืองสี



### การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวก่อนพ่นสีจะต้องแห้ง และสะอาดปราศจากฝุ่น คราบสนิมคราบไขมันและสิ่งสกปรกอย่างต่าง ๆ
- ก่อนพ่นสีจริงให้ขัดสีรองพื้นด้วยกระดาษทรายเบอร์ 320-400 (ขัดแห้งด้วยเครื่อง) หรือเบอร์ 600-800 (ขัดน้ำด้วยมือ)

The Product is suitable strictly for professional use only. The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only.


Nippon Automotive System,  
Nippon Paints (Thailand) Co. Ltd.,  
101 MOO 3 SOI SUKSAWAT 76, SUKSAWAT  
ROAD, T. BANGCHAK, A. PRAPRADEANG,  
SAMUTPRAKAN 10130, BANGKOK, THAILAND



Automotive System

แนกซ์พรีเมิล่า 2Kบา

ลานซ์ทินท์3000



ข้อมูลทางเทคนิค

Version 1, 04/2013

## แนะนำการใช้งาน



อัตราส่วนผสม NAX PREMILA 2K BALANCE TINT #3000 100 %  
THINNER 80-100 %

การเลือกใช้ทินเนอร์ 1. NAX PREMILA 500 Standard Thinner

เนอร์ 2. NAX PREMILA 503 Slow Thinner

โดยทั่วไปจะใช้ทินเนอร์NaxPremila 500 standard thinner แต่ถ้าหากในสภาวะการพ่นสีที่มีอุณหภูมิเกินกว่า 32 C เป็นเหตุให้สีเป็นตะออง หรือผิวส้มมากแนะนำให้ใช้ NaxPremila 503 Slow Thinner ผสมร่วมกับ NaxPremila 500 Thinner ประมาณ 10-30 % ตามความเหมาะสมในการผสมสี

สภาวะในการใช้งาน ที่อุณหภูมิ 15°C - 38°C ปริมาณความชื้นสัมพัทธ์ 20% to 85%  
(อุณหภูมิที่ต่ำกว่าจะทำให้การแห้งตัวช้าลง)



ความหนืด  
ในการพ่น

ความเหลว(วินาที)	ที่อุณหภูมิ25°C
NK # 2	10 - 12
Ford Cup # 4	13- 15



ปืนพ่นสี ปืนพ่นแบบกายนทั่วไป  
การปรับตั้งปืนพ่นสี ความกว้างpattern –เปิดหมด ปริมาณสี-เปิด 3 รอบ  
ขนาดของหัวพ่น 1.3 – 1.5 mm  
และ แรงดันลม 3.0-4.0 kg/cm<sup>2</sup>

## การใช้งาน

The Product is suitable strictly for professional use only. The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only.


Nippon Automotive System,  
Nippon Paints (Thailand) Co. Ltd.,  
101 MOO 3 SOI SUKSAWAT 76, SUKSAWAT  
ROAD, T. BANGCHAK, A. PRAPRADEANG,  
SAMUTPRAKAN 10130, BANGKOK, THAILAND



Automotive System

แนกซ์พรีมิล่า 2Kบา

ลานซ์ทินท์3000



ข้อมูลทางเทคนิค

Version 1, 04/2013

	จำนวนเที่ยว ในการพ่น	2-3เที่ยว <ul style="list-style-type: none"> <li>• เที่ยวแรก พ่นกิ่งเปียก</li> <li>• เที่ยวที่สองพ่นกิ่งเปียก</li> <li>• เที่ยวที่สาม พ่นโปรย <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ความหนาฟิล์มสีมุก สีไม่มีบรอนซ์ 20 - 25 ไมโครเมตร</li> <li>○ ความหนาฟิล์มสีบรอนซ์ 15-25 ไมโครเมตร</li> </ul> </li> </ul>
	ระยะเวลา แห้งระหว่าง เที่ยว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ทิ้งช่วงระหว่างเที่ยว ใช้เวลา 3- 15 นาที ที่อุณหภูมิ 30°C ความชื้นสัมพัทธ์ 60%</li> <li>* เวลาในการแห้งนั้นขึ้นอยู่กับการไหลเวียนของลมและอุณหภูมิในห้องพ่น *</li> </ul>



เวลาในการ	การแห้งตัว	เวลา
แห้งตัว	แห้งระหว่างเที่ยว 3 – 5 นาที	
	แห้งขัดซ่อมได้ 5 – 10 นาที	
	แห้งพ่นเคลียร์ได้ 5 – 10 นาที	

The Product is suitable strictly for professional use only. The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only.


Nippon Automotive System,  
Nippon Paints (Thailand) Co. Ltd.,  
101 MOO 3 SOI SUKSAWAT 76, SUKSAWAT  
ROAD, T. BANGCHAK, A. PRAPRADEANG,  
SAMUTPRAKAN 10130, BANGKOK, THAILAND



Automotive System

เนกซ์พรีเมิล่า 2Kบา

ลานซ์ทินท์3000



ข้อมูลทางเทคนิค

Version 1, 04/2013

## การจัดการด้านความปลอดภัย

<p>THINK Safety first Wear personal protective equipment</p>						โปรดศึกษาเอกสารความปลอดภัย เพื่อดูรายละเอียด อันตรายและการป้องกันในการใช้งานผลิตภัณฑ์ ตัวทำให้แข็งประกอบด้วยสาร โพลีไอโซไซยาเนต ให้ ศึกษาเรื่องความปลอดภัยข้อควรระวังในการใช้งาน ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตามคำแนะนำที่กำหนดไว้
	หน้ากาก กัน สารเคมี	แว่นตา นิรภัย	ชุดพันสี	ถุงมือกัน สารเคมี	รองเท้า เซฟตี้	



### คำสัญญาณ : ระวัง

- ของเหลวและไอระเหยไวไฟ (ประเภท 3)
- เป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน และหายใจเข้าไป(ไอ) (ประเภท 4)
- ระคายเคืองต่อดวงตาดเล็กน้อย (ประเภท 2B)
- อาจทำอันตรายต่อปอด และระบบหายใจ (ประเภท 2)
- อาจทำอันตรายต่อปอดและ ระบบหายใจเมื่อรับสัมผัสเป็นเวลานาน หรือรับสัมผัสซ้ำ (ประเภท 2)
- เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ (ประเภท 3)

### ข้อควรระวัง

- เก็บในภาชนะที่ปิดสนิท
- เก็บให้ห่างจากความร้อน / ประกายไฟ / เปลวไฟ / พื้นผิวที่ร้อน ห้ามสูบบุหรี่
- ปิดภาชนะบรรจุให้แน่น
- ห้ามให้สารสัมผัสดวงตา ผิวหนัง และ เสื้อผ้า
- หลีกเลี่ยงการรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม
- สวมถุงมือป้องกัน / ชุดป้องกัน / อุปกรณ์ป้องกันดวงตา / อุปกรณ์ป้องกันหน้า
- หากหายใจเข้าไป : ถ้ายาหายใจลำบาก ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปสู่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ และในท่าที่หายใจสะดวก
- หากเข้าดวงตา : ล้างด้วยน้ำเป็นเวลาหลายนาที ให้ถอดคอนแทกเลนส์ออก ถ้าทำได้ง่าย ให้ล้างตาต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:แผนกบริการเทคนิค,ส่วนงานสีฟันซ่อมรถยนต์ บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด

The Product is suitable strictly for professional use only. The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only.

Nippon Automotive System,  
Nippon Paints (Thailand) Co. Ltd.,  
101 MOO 3 SOI SUKSAWAT 76, SUKSAWAT  
ROAD, T. BANGCHAK, A. PRAPRADEANG,  
SAMUTPRAKAN 10130, BANGKOK, THAILAND