




Automotive System

# แนกซ์พรีเมิล่า 8000

(ระบบสีมีบรอนซ์)



ข้อมูลทางเทคนิค

Version 2, 10/2017

## คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

NAX PREMILA 8000 (ระบบสีมีบรอนซ์) เป็นสีจริงแบบมีบรอนซ์หรือไมก้า เป็นระบบสีที่ต้องพ่นทับเคลียร์ ใช้สำหรับพ่นซ่อมสีให้ฟิล์มสีที่สวยงามทนทานเป็นพิเศษ



### คุณสมบัติของสี

- แห้งตัวเร็ว สามารถพ่นทับเคลียร์ได้เร็ว ประหยัดเวลา
- ซ่อมง่าย สามารถซ่อมแก้ไขงานได้ง่าย และรวดเร็ว
- พ่นง่าย ไม่ลายน
- เนื้อมาก พ่นมิดง่ายไม่เปลืองสี



### การเตรียมพื้นผิว

- ผิวสีที่จะพ่นเคลียร์ทับหน้าจะต้องสะอาดและแห้งปราศจากฝุ่น คราบ สนิม คราบไขมัน และสิ่งสกปรกอย่างอื่น ก่อนพ่นสีให้ขัดสีรองพื้นด้วยกระดาษทรายเบอร์ 320-400 (ขัดแห้งด้วยเครื่อง) หรือเบอร์ 600-800 (ขัดน้ำด้วยมือ)

The Product is suitable strictly for professional use only. The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only.


Nippon Automotive System,  
Nippon Paints (Thailand) Co. Ltd.,  
101 MOO 3 SOI SUKSAWAT 76, SUKSAWAT  
ROAD, T. BANGCHAK, A. PRAPRADEANG,  
SAMUTPRAKAN 10130, BANGKOK, THAILAND



Automotive System

## แนกซ์พรีเมิล่า 8000

(ระบบสีมีบรอนซ์)



ข้อมูลทางเทคนิค

Version 2, 10/2017

## แนะนำการใช้งาน



อัตราส่วนผสม	Nax Premila 8000	1 ส่วน
	Thinner	0.8-1.0 ส่วน

## การเลือกใช้ทินเนอร์

1. Nax Premila # 20 Medium Thinner
2. Nax Premila # 30 Slow Thinner

โดยทั่วไปจะใช้ทินเนอร์ Nax Premila # 20 Medium Thinner

แต่ถ้าหากในสภาวะการพ่นสีที่มีอุณหภูมิเกินกว่า 32 °C เป็นเหตุให้สีเป็น  
ละออง หรือผิวสัมผัสมาก แนะนำให้ใช้ Nax Premila # 30 Slow Thinner ผสม  
ร่วมกับ Nax Premila # 20 Medium Thinner ประมาณ 10-30 % ตามความ  
เหมาะสมในการผสมสี

สภาวะในการใช้งาน ที่อุณหภูมิ 15°C - 38°C ปริมาณความชื้นสัมพัทธ์ 20% to 85%  
(อุณหภูมิที่ต่ำกว่าจะทำให้การแห้งตัวช้าลง)

ความหนืด  
ในการพ่น

ความเหลว(วินาที)	ที่อุณหภูมิ 25°C
NK # 2	10 - 12
Ford Cup # 4	13 - 15



## ปืนพ่นสี

ปืนพ่นแบบกานบทั่วไป

## การปรับตั้งปืนพ่นสี

ความกว้าง pattern -เปิดหมด ปริมาณสี-เปิด 3 รอบ

## ขนาดของหัวพ่น

1.3 - 1.5 mm

## และ แรงดันลม

3.0-4.0 kg/cm<sup>2</sup>

The Product is suitable strictly for professional use only. The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only.


Nippon Automotive System,  
Nippon Paints (Thailand) Co. Ltd.,  
101 MOO 3 SOI SUKSAWAT 76, SUKSAWAT  
ROAD, T. BANGCHAK, A. PRAPRADEANG,  
SAMUTPRAKAN 10130, BANGKOK, THAILAND



Automotive System

แนกซ์พรีเมีล่า 8000



(ระบบสีมีบรอนซ์)



ข้อมูลทางเทคนิค

Version 2, 10/2017

## การใช้งาน

	จำนวนเที่ยว ในการพ่น	2-3เที่ยว <ul style="list-style-type: none"> <li>• เที่ยวแรก พ่นกิ่งเปียก</li> <li>• เที่ยวที่สอง พ่นกิ่งเปียก</li> <li>• เที่ยวที่สาม พ่นโปรย <ul style="list-style-type: none"> <li>○ แนะนำที่ความหนาฟิล์ม 20 ถึง 25 ไมโครเมตร</li> <li>○ ล้างปืนพ่นทันทีหลังจากการใช้งาน</li> </ul> </li> </ul>
	ระยะเวลา แห้งระหว่าง เที่ยว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ทิ้งช่วงระหว่างเที่ยว ใช้เวลา 5 - 10 นาที ที่อุณหภูมิ 30°C ความชื้นสัมพัทธ์ 60%</li> </ul> <p>* เวลาในการแห้งนั้นขึ้นอยู่กับการไหลเวียนของลมและอุณหภูมิในห้องพ่น *</p>

เวลาในการ  
แห้งตัว

การแห้งตัว

เวลา

แห้งสัมผัสได้

5 - 10 นาที

แห้งขัดซ่อมได้

30 - 60 นาที

แห้งพ่นเคลียร์ได้

5 - 10 นาที

The Product is suitable strictly for professional use only. The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only.


Nippon Automotive System,  
Nippon Paints (Thailand) Co. Ltd.,  
101 MOO 3 SOI SUKSAWAT 76, SUKSAWAT  
ROAD, T. BANGCHAK, A. PRAPRADEANG,  
SAMUTPRAKAN 10130, BANGKOK, THAILAND



Automotive System

แนกซ์พรีมีล่า 8000

(ระบบสีมีบรอนซ์)



ข้อมูลทางเทคนิค

Version 2, 10/2017

## การจัดการด้านความปลอดภัย

						โปรดศึกษาเอกสารความปลอดภัย เพื่อดูรายละเอียดอันตรายและการป้องกันในการใช้งานผลิตภัณฑ์ ตัวทำให้แข็งประกอบด้วยสาร โพลีไอโซไซยาเนต ให้ศึกษาเรื่องความปลอดภัย ข้อควรระวังในการใช้งาน ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตามคำแนะนำที่กำหนดไว้
	หน้ากากกันสารเคมี	แว่นตานิรภัย	ชุดพ่นสี	ถุงมือกันสารเคมี	รองเท้าเซฟตี้	



### คำสัญญาณ : อันตราย

- ของเหลวและไอระเหยไวไฟ
- เป็นอันตรายเมื่อหายใจเข้าไป (ไอ)
- ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก
- ทำอันตรายต่ออวัยวะ เมื่อรับสัมผัสเป็นเวลานาน หรือรับสัมผัสซ้ำ
- เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

### ข้อควรระวัง

- เก็บให้ห่างจากความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ – ห้ามสูบบุหรี่
- หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่น/ ฟุ้ง/ ก๊าซ/ ละอองเหลว/ไอระเหย/ละอองลอย
- ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า / อุปกรณ์ระบายอากาศ / หลอดไฟ ที่ป้องกันการระเบิด
- สวมถุงมือป้องกัน
- หากสัมผัสผิวหนัง: ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก
- ให้ขอคำปรึกษาจากแพทย์/พบแพทย์ หากรู้สึกไม่สบาย
- หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม
- กำจัดสาร/ภาชนะบรรจุให้สอดคล้องกับกฎข้อบังคับของท้องถิ่น/ระดับภูมิภาค/ระดับประเทศ/นานาชาติ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: แผนกบริการเทคนิค, ส่วนงานสีพ่นซ่อมรถยนต์ บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด

The Product is suitable strictly for professional use only. The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only.

Nippon Automotive System,  
Nippon Paints (Thailand) Co. Ltd.,  
101 MOO 3 SOI SUKSAWAT 76, SUKSAWAT  
ROAD, T. BANGCHAK, A. PRAPRADEANG,  
SAMUTPRAKAN 10130, BANGKOK, THAILAND