




Automotive System

เนกซ์พรีเมิล่า 7000

(ระบบสี 2K ไม่มีบรอนซ์)



ข้อมูลทางเทคนิค

Version 2, 09/2017

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

NAX PREMILA 7000 (ระบบสี 2K ไม่มีบรอนซ์) เป็นสีอะคริลิก 2K ระบบชั้นตอนเดียว ใช้สำหรับพ่นซ่อมรถยนต์ที่ต้องการความเงางามเป็นพิเศษ



คุณสมบัติของสี

- แห้งตัวเร็ว
- ให้ความเงางามสูง
- เนื้อมาก พ่นมิดง่าย
- ทนทานต่อสภาวะอากาศ และสารเคมีได้ดี



การเตรียมพื้นผิว

- ผิวสีที่จะพ่นเคลียร์ทับหน้าจะต้องสะอาดและแห้งปราศจากฝุ่นละออง คราบไขมันและสิ่งสกปรกอย่างอื่น
ให้ขจัดคราบไขมันและทำความสะอาดพื้นผิวด้วย น้ำยา Nax Silicone Off #101 เช็ดทำความสะอาดก่อนพ่นสี
ก่อนพ่นสีให้ขัดสีรองพื้นด้วยกระดาษทรายเบอร์ 400-600 (ขัดแห้งด้วยเครื่อง) หรือเบอร์ 800-1000 (ขัดน้ำด้วยมือ)

The Product is suitable strictly for professional use only. The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only.


Nippon Automotive System,
Nippon Paints (Thailand) Co. Ltd.,
101 MOO 3 SOI SUKSAWAT 76, SUKSAWAT
ROAD, T. BANGCHAK, A. PRAPRADEANG,
SAMUTPRAKAN 10130, BANGKOK, THAILAND



Automotive System

แนกซ์พรีเมิล่า 7000

(ระบบสี 2K ไม่มีบรอนซ์)



ข้อมูลทางเทคนิค

Version 2, 09/2017

แนะนำการใช้งาน



อัตราส่วนผสม

การใช้งานทั่วไป (โดยปริมาตร)	ระบบมาตรฐาน	ระบบแห้งเร็ว
NAX PREMILA 7000	4	4
NAX PREMILA 410 2K Hardener	1	-
NAX PREMILA 412 RP 2K Hardener	-	1
Thinner	1 - 2	1 - 2

สำหรับชิ้นส่วนพลาสติกให้ผสมน้ำยาคายืดหยุ่น (โดยปริมาตร)	ระบบมาตรฐาน	ระบบแห้งเร็ว
NAX PREMILA 7000	4	4
NAX SOFTENER	0.5	0.5
NAX PREMILA 410 2K	1	-
NAX PREMILA 412 RP 2K Hardener	-	1
Thinner	1 - 2	1 - 2

การเลือกใช้ทินเนอร์

1. NAX PREMILA # 20 Medium Thinner
2. NAX PREMILA # 30 Slow Thinner

โดยทั่วไปจะใช้ทินเนอร์ Nax Premila # 20 Medium Thinner แต่ถ้าหากในสภาวะการพ่นสีที่มีอุณหภูมิเกินกว่า 32 C เป็นเหตุให้สีเป็นละออง หรือผิวสัมผัสมาก แนะนำให้ใช้ Nax Premila # 30 Slow Thinner ผสมร่วมกับ Nax Premila # 20 Medium Thinner ประมาณ 10-30 % ตามความเหมาะสมในการผสมสี

อายุการใช้งาน

- 4 ชั่วโมงที่ 30°C หลังผสม Hardener ระบบมาตรฐาน
3 ชั่วโมงที่ 30°C หลังผสม Hardener ระบบแห้งเร็ว

The Product is suitable strictly for professional use only. The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only.


Nippon Automotive System,
Nippon Paints (Thailand) Co. Ltd.,
101 MOO 3 SOI SUKSAWAT 76, SUKSAWAT
ROAD, T. BANGCHAK, A. PRAPRADEANG,
SAMUTPRAKAN 10130, BANGKOK, THAILAND



Automotive System

แนกซ์พรีเมิล่า 7000

(ระบบสี2K ไม่มีบรอนซ์)



ข้อมูลทางเทคนิค

Version 2, 09/2017

สภาวะในการใช้งาน ที่อุณหภูมิ 15°C - 38°C ปริมาณความชื้นสัมพัทธ์ 20% to 85%
(อุณหภูมิที่ต่ำกว่าจะทำให้การแห้งตัวช้าลง)



ความหนืด
ในการพ่น

ความเหลว(วินาที)	ที่อุณหภูมิ 30°C
NK # 2	12 - 14
Ford Cup # 4	15 - 17



ปืนพ่นสี ปืนพ่นแบบกานบนทั่วไป
การปรับตั้งปืนพ่นสี ความกว้างpattern –เปิดหมด ปริมาณสี-เปิด 3 รอบ
ขนาดของหัวพ่น 1.3 – 1.5 mm
และ แรงดันลม 3.0-4.0 kg/cm²

การใช้งาน

	จำนวนเที่ยวในการพ่น	2-3เที่ยว <ul style="list-style-type: none"> • เที่ยวแรก พ่นกึ่งเปียก • เที่ยวที่สองและสาม พ่นอัดน้ำ <ul style="list-style-type: none"> ○ แนะนำที่ความหนาฟิล์ม 40 ถึง 60 ไมโครเมตร ○ ล้างปืนพ่นทันทีหลังจากการใช้งาน 						
	ระยะเวลาแห้งระหว่างเที่ยว	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ระบบมาตรฐาน</th> <th>ระบบแห้งเร็ว</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ทิ้งช่วงระหว่างเที่ยว @ 30°C / 60% ความชื้นสัมพัทธ์</td> <td>5-10 นาที</td> <td>5-10 นาที</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> • ทิ้งช่วงก่อนอบ ที่อุณหภูมิ 60°C 0 ถึง 10 นาที 		ระบบมาตรฐาน	ระบบแห้งเร็ว	ทิ้งช่วงระหว่างเที่ยว @ 30°C / 60% ความชื้นสัมพัทธ์	5-10 นาที	5-10 นาที
	ระบบมาตรฐาน	ระบบแห้งเร็ว						
ทิ้งช่วงระหว่างเที่ยว @ 30°C / 60% ความชื้นสัมพัทธ์	5-10 นาที	5-10 นาที						

The Product is suitable strictly for professional use only. The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only.


Nippon Automotive System,
Nippon Paints (Thailand) Co. Ltd.,
101 MOO 3 SOI SUKSAWAT 76, SUKSAWAT
ROAD, T. BANGCHAK, A. PRAPRADEANG,
SAMUTPRAKAN 10130, BANGKOK, THAILAND



Automotive System


แนกซ์พรีมีล่า 7000

(ระบบสี2K ไม่มีบรอนซ์)



ข้อมูลทางเทคนิค

Version 2, 09/2017

		* เวลาในการแห้งนั้นขึ้นอยู่กับอัตราการไหลเวียนของลมและอุณหภูมิในห้องพ่น *
	เวลาในการแห้งตัว	เวลาที่ในการแห้งก่อนการอบ 10 นาที เวลาในการแห้งตัวนั้นขึ้นอยู่กับอุณหภูมิในขณะที่ทำการพ่น เวลาที่ใช้ในการอบขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ห้องอบสีสามารถตั้งอุณหภูมิได้ 60°C

The Product is suitable strictly for professional use only. The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only.


Nippon Automotive System,
Nippon Paints (Thailand) Co. Ltd.,
101 MOO 3 SOI SUKSAWAT 76, SUKSAWAT
ROAD, T. BANGCHAK, A. PRAPRADEANG,
SAMUTPRAKAN 10130, BANGKOK, THAILAND



Automotive System

แนกซ์พรีเมีล่า 7000

(ระบบสี2K ไม่มีบรอนซ์)



ข้อมูลทางเทคนิค

Version 2, 09/2017



เวลาในการ
แห้งตัว

ระบบมาตรฐานแห้งในอากาศ(30°C)	ระบบมาตรฐาน	ระบบแห้งเร็ว
แห้งฝุ่นไม่จับ	8 – 10 นาที	6 - 8 นาที
แห้งประกอบได้	3 ชั่วโมง	3 ชั่วโมง
แห้งติดกระดาษกาวได้	>6 ชั่วโมง	>5 ชั่วโมง
แห้งขัดเงาได้	>8 ชั่วโมง	>6 ชั่วโมง

อบ 60°C X 30 นาที	ระบบมาตรฐาน	ระบบแห้งเร็ว
แห้งฝุ่นไม่จับ	เช็ดก่อนอบ 5-10นาที	เช็ดก่อนอบ 5-10นาที
แห้งประกอบได้	2 ชั่วโมง	1/2 ชั่วโมง
แห้งติดกระดาษกาวได้	>4 ชั่วโมง	>2 ชั่วโมง
แห้งขัดเงาได้	>6 ชั่วโมง	>3 ชั่วโมง

เวลาในการ
พ่นทับซ้ำ

การพ่นทับซ้ำตัวเคลียร์เองสามารถทำได้ทันทีที่แห้งตัวแล้ว

The Product is suitable strictly for professional use only. The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only.


Nippon Automotive System,
Nippon Paints (Thailand) Co. Ltd.,
101 MOO 3 SOI SUKSAWAT 76, SUKSAWAT
ROAD, T. BANGCHAK, A. PRAPRADEANG,
SAMUTPRAKAN 10130, BANGKOK, THAILAND



Automotive System

เนกซ์พรีเมีล่า 7000

(ระบบสี2K ไม่มีบรอนซ์)



ข้อมูลทางเทคนิค

Version 2, 09/2017

การจัดการด้านความปลอดภัย

<p>THINK Safety first Wear personal protective equipment</p>						โปรดศึกษาเอกสารความปลอดภัย เพื่อดูรายละเอียด อันตรายและการป้องกันในการใช้งานผลิตภัณฑ์ ตัวทำให้แข็งประกอบด้วยสาร โพลีไอโซไซยาเนต ให้ ศึกษาเรื่องความปลอดภัย ข้อควรระวังในการใช้งาน ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตามคำแนะนำที่กำหนดไว้
	หน้ากาก กัน สารเคมี	แว่นตา นิรภัย	ชุดพันสี	ถุงมือกัน สารเคมี	รองเท้า เซฟตี้	



คำสำคัญ : อันตราย

- ของเหลวและไอระเหยไวไฟ
- เป็นอันตรายเมื่อหายใจเข้าไป (ไอ)
- ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก
- ทำอันตรายต่ออวัยวะ เมื่อรับสัมผัสเป็นเวลานาน หรือรับสัมผัสซ้ำ
- เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

ข้อควรระวัง

- เก็บให้ห่างจากความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ – ห้ามสูบบุหรี่
- หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่น/ พุ่ม/ ก๊าซ/ ละอองเหลว/ไอระเหย/ละอองลอย
- ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า / อุปกรณ์ระบายอากาศ / หลอดไฟ ที่ป้องกันการระเบิด
- สวมถุงมือป้องกัน
- หากสัมผัสผิวหนัง: ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก
- ให้ขอคำปรึกษาจากแพทย์/พบแพทย์ หากรู้สึกไม่สบาย
- หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม
- กำจัดสาร/ภาชนะบรรจุให้สอดคล้องกับกฎข้อบังคับของท้องถิ่น/ระดับภูมิภาค/ระดับประเทศ/นานาชาติ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: แผนกบริการเทคนิค, ส่วนงานสีพ่นซ่อมรถยนต์ บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด

The Product is suitable strictly for professional use only. The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only.

Nippon Automotive System,
Nippon Paints (Thailand) Co. Ltd.,
101 MOO 3 SOI SUKSAWAT 76, SUKSAWAT
ROAD, T. BANGCHAK, A. PRAPRADEANG,
SAMUTPRAKAN 10130, BANGKOK, THAILAND