




Automotive System

แนกซ์พรีเมิล่า 9800

เคลียร์ 2เคพีพรีเมียมไฮ-โซลิด 2: 1



ข้อมูลทางเทคนิค

Version 2, 11/2017

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

NAX PREMILA 9800 CLEAR 2KPREMIUM HI-SOLID 2:1 เป็นเคลียร์เคลือบเงารถยนต์ชนิด2K อะครีลิกยูรีเทนคุณภาพสูงใช้สำหรับพ่นทับบนสีเบรอนซ์หรือสีมุกในงานพ่นซ่อมรถยนต์ที่ต้องการความเงางามเป็นพิเศษสามารถพ่นแบบทั้งบานหรือแบบเฉพาะจุด



คุณสมบัติของสี

- ให้เนื้อสีมีความเข้มข้นสูง
- ให้ฟิล์มสีที่เรียบสวยงามและมีความเงางามเป็นพิเศษ
- สามารถพ่นทับได้บนสีไนโตร, อะครีลิก, หรือยูรีเทนได้ดี
- ทนทานต่อสารเคมีต่างๆและแสงแดดได้ดี

ระบบสีที่แนะนำ

- สีเบสโค้ทNaxPremila 8000 series
(หลังจากสีแห้งแล้วเป็นเวลา 10 นาที ที่อุณหภูมิ30°C)



การเตรียมพื้นผิว

- ผิวสีที่จะพ่นเคลียร์ทับหน้าจะต้องสะอาดและแห้งปราศจากฝุ่นละออง คราบไขมันและสิ่งสกปรกอย่างอื่น

The Product is suitable strictly for professional use only. The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only.


Nippon Automotive System,
Nippon Paints (Thailand) Co. Ltd.,
101 MOO 3 SOI SUKSAWAT 76, SUKSAWAT
ROAD, T. BANGCHAK, A. PRAPRADEANG,
SAMUTPRAKAN 10130, BANGKOK, THAILAND



Automotive System

เนกซ์พรีเมิล่า 9800

เคลียร์ 2เคพีพรีเมียมไฮ-โซลิด 2: 1



ข้อมูลทางเทคนิค

Version 2, 11/2017

แนะนำการใช้งาน



อัตราส่วนผสม 2 ต่อ 1

NAX PREMILA 9800 Clear 2K PreimumHi-Solid 2:1 2 ส่วน

NAX PREMILA 980 2K Hardener 1 ส่วน

NAX PREMILA # 20 Medium Thinner 20 -30 %

อายุการใช้งาน 1 ชั่วโมง 30 นาที ที่ 25°C

หลังผสม

Hardener

สภาวะในการ ที่อุณหภูมิ 15°C - 38°C ปริมาณความชื้นสัมพัทธ์ 20% to 85%
ใช้งาน (อุณหภูมิที่ต่ำกว่าจะทำให้การแห้งตัวช้าลง)



ความหนืด
ในการพ่น

ความเหลว(วินาที)	ที่อุณหภูมิ 25°C
NK # 2	12 - 14
Ford Cup # 4	15 - 17



ปืนพ่นสี ปืนพ่นแบบกานทัวไป
การปรับตั้งปืนพ่นสี ความกว้าง pattern –เปิดหมด ปริมาณสี-เปิด 3 รอบ
ขนาดของหัวพ่น 1.4 – 1.5 mm
และ แรงดันลม 3.0-4.0 kg/cm²

The Product is suitable strictly for professional use only. The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only.


Nippon Automotive System,
Nippon Paints (Thailand) Co. Ltd.,
101 MOO 3 SOI SUKSAWAT 76, SUKSAWAT
ROAD, T. BANGCHAK, A. PRAPRADEANG,
SAMUTPRAKAN 10130, BANGKOK, THAILAND



Automotive System

แนกซ์พรีเมีล่า 9800

เคลียร์ 2เคพีเอ็มไฮ-โซลิด 2: 1



ข้อมูลทางเทคนิค

Version 2, 11/2017

การใช้งาน

	จำนวนเที่ยว ในการพ่น	1.5 - 2รอบ <ul style="list-style-type: none"> • เที่ยวแรก พ่นกึ่งเปียก • เที่ยวที่สอง พ่นอัดน้ำ <ul style="list-style-type: none"> ○ แนะนำที่ความหนาฟิล์ม 50 ถึง 70 ไมโครเมตร ○ ล้างปืนพ่นทันทีหลังจากการใช้งาน
	ระยะเวลา แห้งระหว่าง เที่ยว	<ul style="list-style-type: none"> • ที่ช่วงระหว่างเที่ยว ใช้เวลา 5 นาที ที่อุณหภูมิ 30°C ความชื้นสัมพัทธ์ 60% • ที่ช่วงก่อนอบ ที่อุณหภูมิ 60°C -0 ถึง 10 นาที <p>* เวลาในการแห้งนั้นขึ้นอยู่กับความเร็วลมและอุณหภูมิในห้องพ่น *</p>
	เวลาในการ แห้งตัว	เวลาที่ในการแห้งก่อนการอบ 10 นาที เวลาในการแห้งตัวนั้นขึ้นอยู่กับอุณหภูมิในขณะที่ทำการพ่น เวลาที่ใช้ในการอบขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ห้องอบสามารถตั้งอุณหภูมิได้ 60°C

The Product is suitable strictly for professional use only. The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only.


Nippon Automotive System,
Nippon Paints (Thailand) Co. Ltd.,
101 MOO 3 SOI SUKSAWAT 76, SUKSAWAT
ROAD, T. BANGCHAK, A. PRAPRADEANG,
SAMUTPRAKAN 10130, BANGKOK, THAILAND



Automotive System

แนกซ์พรีมีล่า 9800

เคลียร์ 2เคพรีเมี่ยมไฮ-โซลิด 2: 1



ข้อมูลทางเทคนิค

Version 2, 11/2017



เวลาในการ **สถานะการแห้งโดยอากาศ(ไม่อบ)**

แห้งตัว

อุณหภูมิบรรยากาศ

ที่อุณหภูมิ30°C

แห้งฝุ่นไม่เกาะ

30นาที

แห้งประกอบ

6 ชั่วโมง

แห้งเพื่อการขัดเงา

16 ชม. หรือข้ามวัน

* ความชื้นสัมพัทธ์ 60 % *

สถานะการแห้งโดยการอบ

60 °C X 30 นาที

แห้งฝุ่นไม่เกาะ

ทันทีหลังอบ

แห้งประกอบ

1 ชั่วโมง

แห้งสามารถขัดเงาได้

6 ชั่วโมง

* 30°C / 60% R.H.

The Product is suitable strictly for professional use only. The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only.


Nippon Automotive System,
Nippon Paints (Thailand) Co. Ltd.,
101 MOO 3 SOI SUKSAWAT 76, SUKSAWAT
ROAD, T. BANGCHAK, A. PRAPRADEANG,
SAMUTPRAKAN 10130, BANGKOK, THAILAND



Automotive System

แนกซ์พรีมีล่า 9800

เคลียร์ 2 เคพรีเมี่ยมไฮโซลิด 2: 1



ข้อมูลทางเทคนิค

Version 2, 11/2017

การจัดการด้านความปลอดภัย

						โปรดศึกษาเอกสารความปลอดภัย เพื่อดูรายละเอียดอันตรายและการป้องกันในการใช้งานผลิตภัณฑ์ ตัวทำให้แข็งประกอบด้วยสาร โพลีไอโซไซยานเนต ให้ศึกษาเรื่องความปลอดภัย ข้อควรระวังในการใช้งาน ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตามคำแนะนำที่กำหนดไว้
	หน้ากาก กัน สารเคมี	แว่นตา นิรภัย	ชุดพันสี	ถุงมือกัน สารเคมี	รองเท้า เซฟตี้	



คำสำคัญ : อันตราย

- ของเหลวและไอระเหยไวไฟ
- เป็นอันตรายเมื่อหายใจเข้าไป (ไอ)
- ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก
- ทำอันตรายต่ออวัยวะ เมื่อรับสัมผัสเป็นเวลานาน หรือรับสัมผัสซ้ำ
- เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

ข้อควรระวัง

- เก็บให้ห่างจากความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ – ห้ามสูบบุหรี่
- หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่น/ พุ่ม/ ก๊าซ/ ละอองเหลว/ไอระเหย/ละอองลอย
- ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า / อุปกรณ์ระบายอากาศ / หลอดไฟ ที่ป้องกันการระเบิด
- สวมถุงมือป้องกัน
- หากสัมผัสผิวหนัง: ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก
- ให้ขอคำปรึกษาจากแพทย์/พบแพทย์ หากรู้สึกไม่สบาย
- หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม
- กำจัดสาร/ภาชนะบรรจุให้สอดคล้องกับกฎข้อบังคับของท้องถิ่น/ระดับภูมิภาค/ระดับประเทศ/นานาชาติ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: แผนกบริการเทคนิค, ส่วนงานลิฟท์ซ่อมรถยนต์ บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด

The Product is suitable strictly for professional use only. The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only.

Nippon Automotive System,
Nippon Paints (Thailand) Co. Ltd.,
101 MOO 3 SOI SUKSAWAT 76, SUKSAWAT
ROAD, T. BANGCHAK, A. PRAPRADEANG,
SAMUTPRAKAN 10130, BANGKOK, THAILAND