




Automotive System

แนกซ์ พรีเมีล่า 9600

เคลียร์ 2K เอ็กซ์ตรา-โซลิด 2:1



ข้อมูลทางเทคนิค

Version 2, 04/2014

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

NAX PREMILA 9600 CLEAR 2K EXTRA-SOLID 2:1 เป็นเคลียร์เคลือบเงารถยนต์ชนิด 2K อะคริลิก ยูรีเทนคุณภาพสูง ใช้สำหรับพ่นทับบนสีบรอนซ์ หรือสีมุกในงานพ่นซ่อมรถยนต์ที่ต้องการความเงางามเป็นพิเศษ สามารถพ่นแบบทั้งบาน หรือ แบบเฉพาะจุด



คุณสมบัติของสี

- เนื้อสีมาก ให้ความเงางามเป็นพิเศษ
- แห้งตัวเร็ว ประหยัดเวลา
- สามารถพ่นทับได้บนสีใน โตร, อะคริลิก, หรือยูรีเทนได้ดี
- ทนทานต่อสารเคมีต่างๆ และแสงยูวีได้ดี



การเตรียมพื้นผิว

- ผิวสีที่จะพ่นเคลียร์ทับหน้า จะต้องสะอาดและแห้ง ปราศจากฝุ่นละออง คราบไขมัน และสิ่งสกปรกอย่างอื่น

The Product is suitable strictly for professional use only. The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only.


Nippon Automotive System,
Nippon Paints (Thailand) Co. Ltd.,
101 MOO 3 SOI SUKSAWAT 76, SUKSAWAT
ROAD, T. BANGCHAK, A. PRAPRADEANG,
SAMUTPRAKAN 10130, BANGKOK, THAILAND



Automotive System

แนกซ์ พรีเมิล่า 9600

เคลือบ 2K เอ็กซ์ตรา-โซลิด 2:1



ข้อมูลทางเทคนิค

Version 2, 04/2014

แนะนำการใช้งาน



อัตราส่วนผสม	สำหรับการใช้งานทั่วไป	ระบบมาตรฐาน	ระบบแห้งเร็ว
	NAX PREMILA 9600 Clear 2K Hi-Solid 2:1	2 ส่วน	2 ส่วน
	NAX PREMILA 210 2K Hardener	1 ส่วน	-
	NAX PREMILA 2K 210 RP Hardener Rapid	-	1 ส่วน
	NAX PREMILA 500 Standard Thinner	0 -10 %	0 -10 %
	สำหรับชิ้นส่วนพลาสติก	ระบบมาตรฐาน	ระบบแห้งเร็ว
	NAX PREMILA 9600 Clear 2K Hi-Solid 2:1	2 ส่วน	2 ส่วน
	NAX SOFTENER (น้ำยาลัดหนุ่น)	0.5 ส่วน	0.5 ส่วน
	NAX PREMILA 210 2K Hardener	1 ส่วน	-
	NAX PREMILA 2K 210 RP Hardener Rapid	-	1 ส่วน
	NAX PREMILA 500 Standard Thinner	0 -10 %	0 -10 %

อายุการใช้งาน	4 ชั่วโมง ที่ 30°C ในกรณีที่ใช้ NAX PREMILA 210 2K Hardener
หลังผสม	1.5 ชั่วโมง ที่ 30°C ในกรณีที่ใช้ NAX PREMILA 2K 210 RP Hardener Rapid Hardener

สภาวะในการใช้งาน ที่อุณหภูมิ 15°C - 38°C ปริมาณความชื้นสัมพัทธ์ 20% to 85%
(อุณหภูมิที่ต่ำกว่าจะทำให้การแห้งตัวช้าลง)



ความหนืด
ในการพ่น

ความเหลว(วินาที)	ที่อุณหภูมิ 25°C
NK # 2	12 - 14
Ford Cup # 4	15 - 17

The Product is suitable strictly for professional use only. The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only.


Nippon Automotive System,
Nippon Paints (Thailand) Co. Ltd.,
101 MOO 3 SOI SUKSAWAT 76, SUKSAWAT
ROAD, T. BANGCHAK, A. PRAPRADEANG,
SAMUTPRAKAN 10130, BANGKOK, THAILAND



Automotive System

แนกซ์ พรีเมีล่า 9600

เคลือบ 2K เอ็กซ์ตร้า-โซลิด 2: 1



ข้อมูลทางเทคนิค

Version 2, 04/2014



ปืนพ่นสี

ปืนพ่นแบบกายนทั่วไป

การปรับตั้งปืนพ่นสี

ความกว้าง pattern –เปิดหมด ปริมาณสี-เปิด 3 รอบ




ขนาดของหัวพ่น

1.3 – 1.5 mm

และ แรงดันลม

3.0 - 4.0 kg/cm²

การใช้งาน

	จำนวนเที่ยว ในการพ่น	2 เที่ยว <ul style="list-style-type: none"> • เที่ยวแรก พ่นทิ้งเปียก • เที่ยวที่สอง พ่นอัดน้ำ <ul style="list-style-type: none"> ○ แนะนำที่ความหนาฟิล์ม 40 ถึง 60 ไมโครเมตร ○ ล้างปืนพ่นทันทีหลังจากการใช้งาน
	ระยะเวลา แห้งระหว่าง เที่ยว	<ul style="list-style-type: none"> • ทิ้งช่วงระหว่างเที่ยว ใช้เวลา 5 – 10 นาที ที่อุณหภูมิ 30°C ความชื้นสัมพัทธ์ 60% • ทิ้งช่วงก่อนอบ ที่อุณหภูมิ 60°C - 0 ถึง 10 นาที <p>* เวลาในการแห้งนั้นขึ้นอยู่กับการไหลเวียนของลมและอุณหภูมิในห้องพ่น *</p>
	เวลาในการ แห้งตัว	เวลาที่ในการแห้งก่อนการอบ 10 นาที เวลาในการแห้งตัวนั้นขึ้นอยู่กับอุณหภูมิในขณะที่ทำการพ่น เวลาที่ใช้ในการอบขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ห้องอบสามารถตั้งอุณหภูมิได้ 60°C

The Product is suitable strictly for professional use only. The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only.


Nippon Automotive System,
Nippon Paints (Thailand) Co. Ltd.,
101 MOO 3 SOI SUKSAWAT 76, SUKSAWAT
ROAD, T. BANGCHAK, A. PRAPRADEANG,
SAMUTPRAKAN 10130, BANGKOK, THAILAND



Automotive System

แนกซ์ พรีเมีล่า 9600

เคลือบ 2K เอ็กซ์ตรา-โซลิด 2: 1



ข้อมูลทางเทคนิค

Version 2, 04/2014



เวลาในการ แห้งตัว	สภาวะการแห้งโดยอากาศ	210 2K Hardener	210 Hardener Rapid
	แห้งที่ผิว	20 นาที	10 นาที
	แห้งแข็ง	8 ชั่วโมง	2 ชั่วโมง
	แห้งพ่นซ่อมได้	>1 ชั่วโมง	1 ชั่วโมง
	แห้งเพื่อการขัดเงา	>6 ชั่วโมง	2 ชั่วโมง

* ความชื้นสัมพัทธ์ 60 % อุณหภูมิประมาณ 30 °C*

สภาวะการแห้งโดยการอบ

60 °C X 30 นาที

แห้งสามารถขัดเงาได้	2 ชั่วโมง	ทันที
---------------------	-----------	-------

สภาวะการแห้งโดยการอบด้วยอินฟราเรด

อินฟราเรด 60 °C X 80 ซม.

แห้งสามารถขัดเงาได้	40 นาที	20 นาที
---------------------	---------	---------

เวลาในการ
พ่นทับซ้ำ

การพ่นทับซ้ำตัวเคลือบเองสามารถทำได้ทันทีที่แห้งตัวแล้ว

The Product is suitable strictly for professional use only. The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only.


Nippon Automotive System,
Nippon Paints (Thailand) Co. Ltd.,
101 MOO 3 SOI SUKSAWAT 76, SUKSAWAT
ROAD, T. BANGCHAK, A. PRAPRADEANG,
SAMUTPRAKAN 10130, BANGKOK, THAILAND



Automotive System

แนกซ์ พรีเมีล่า 9600

เคลียร์ 2K เอ็กซ์ตร้า-โซลิด 2: 1



ข้อมูลทางเทคนิค

Version 2, 04/2014

การจัดการด้านความปลอดภัย

						โปรดศึกษาเอกสารความปลอดภัย เพื่อดูรายละเอียด อันตรายและการป้องกันในการใช้งานผลิตภัณฑ์ ตัวทำให้แข็งประกอบด้วยสาร โพลีไอโซไซยาเนต ให้ ศึกษาเรื่องความปลอดภัย ข้อควรระวังในการใช้งาน ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตามคำแนะนำที่กำหนดไว้
	หน้ากาก กัน สารเคมี	แว่นตา นิรภัย	ชุดพันสี	ถุงมือกัน สารเคมี	รองเท้า เซฟตี้	



ระวัง

- ของเหลวและไอระเหยไวไฟ
- เป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน
- เป็นพิษเมื่อหายใจเข้าไป (ไอระเหย)
- ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก
- ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง
- เป็นอันตรายต่อระบบประสาทส่วนกลาง และ การหายใจติดขัด เมื่อรับสัมผัสเป็นเวลานาน หรือรับสัมผัสซ้ำ
- เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ
- เก็บในภาชนะที่ปิดสนิท
- เก็บให้ห่างจากความร้อน / ประกายไฟ / เปลวไฟ / พื้นผิวที่ร้อน ห้ามสูบบุหรี่
- ปิดภาชนะบรรจุให้แน่น
- ห้ามให้สารสัมผัสดวงตา ผิวหนัง และ เสื้อผ้า
- หลีกเลี่ยงการรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม
- สวมถุงมือป้องกัน / ชุดป้องกัน / อุปกรณ์ป้องกันดวงตา / อุปกรณ์ป้องกันหน้า
- หากหายใจเข้าไป : ถ้าหายใจลำบาก ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปสู่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ และในท่าที่หายใจสะดวก
- หากเข้าดวงตา : ล้างด้วยน้ำเป็นเวลาหลายๆนาที ให้ถอดคอนแทคเลนส์ออก ถ้าทำได้ง่าย ให้ล้างตาต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: แผนกบริการเทคนิค, ส่วนงานตีพิมพ์ข้อมูล บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด

The Product is suitable strictly for professional use only. The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only.

Nippon Automotive System,
Nippon Paints (Thailand) Co. Ltd.,
101 MOO 3 SOI SUKSAWAT 76, SUKSAWAT
ROAD, T. BANGCHAK, A. PRAPRADEANG,
SAMUTPRAKAN 10130, BANGKOK, THAILAND