




Automotive System

แนกซ์ 2600 2K

พรีเมียม ไพร์เมอร์



ข้อมูลทางเทคนิค

Version 3, 9/2017

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

NAX 2600 2K PREMIUM PRIMER เป็นสีรองพื้น 2K อะคริลิก ยูรีเทน คุณภาพสูง สำหรับงานพ่นซ่อมรถยนต์และงานเหล็กทั่วไป มีเฉดสีให้เลือก ขาว, เทา, ดำ เหมาะสำหรับงานพ่นซ่อมทั้งคัน และแบบเฉพาะจุด



คุณสมบัติของสี

- มีเฉดสีให้เลือกผสม เหมาะสำหรับงานพ่นรถยนต์ เพื่อให้สีจริงพ่นกลมตัวดี
- ให้น้ำหนักมาก ไม่คุดสีทับหน้า
- กลบรอยได้ดี พ่นง่าย
- แห้งตัวเร็ว ง่ายต่อการขัดกระดาษทราย
- ยึดเกาะ โลหะและสีรถยนต์ได้ดี



การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวก่อนพ่นสีรองพื้นจะต้องแห้งและสะอาด ปราศจากฝุ่น คราบสนิม คราบไขมันและสิ่งสกปรกต่างๆ ให้ขจัดคราบไขมันและทำความสะอาดพื้นผิวด้วยน้ำยาเน็กซ์ ซิลิโคน ออฟ#101 เช็ดทำความสะอาดให้ทั่วก่อนพ่นสีรองพื้น

The Product is suitable strictly for professional use only. The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only.


Nippon Automotive System,
Nippon Paints (Thailand) Co. Ltd.,
101 MOO 3 SOI SUKSAWAT 76, SUKSAWAT
ROAD, T. BANGCHAK, A. PRAPRADEANG,
SAMUTPRAKAN 10130, BANGKOK, THAILAND



Automotive System

แนกซ์ 2600 2K

พรีเมียม ไพรเมอร์



ข้อมูลทางเทคนิค

Version 3, 9/2017

แนะนำการใช้งาน

อัตราส่วนผสมสี กับตัวเร่งแข็ง



ผลิตภัณฑ์	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7
Nax 2600 # S1 Primer-White	100%	2	1				
Nax 2600 # S4 Primer-Grey		1	2	100%	2	1	
Nax 2600 # S7 Primer-Black					1	2	100%

อัตราส่วนผสมสี	ผลิตภัณฑ์	โดยปริมาตร	โดยน้ำหนัก
กับตัวเร่งแข็ง	NAX 2600 2K Premium Primer	4 ส่วน	6 ส่วน
	NAX 2600 2K Premium Primer Hardener	1 ส่วน	1 ส่วน
	ทินเนอร์**	1-2 ส่วน	1-2 ส่วน

**Nax Premila #20 Medium Thinner
Nax Premila #40 Super Slow Thinner

อายุการใช้งาน 30 นาทีที่ 30°C หลังผสมตัวเร่งแข็ง

สภาวะในการใช้งาน ที่อุณหภูมิ 15°C - 38°C ปริมาณความชื้นสัมพัทธ์ 20% to 85%
(อุณหภูมิที่ต่ำกว่าจะทำให้การแห้งตัวช้าลง)



ความหนืด
ในการพ่น

ความเหลว(วินาที)	ที่อุณหภูมิ 25°C
NK # 2	11- 13
Ford Cup # 4	14- 16

The Product is suitable strictly for professional use only. The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only.


Nippon Automotive System,
Nippon Paints (Thailand) Co. Ltd.,
101 MOO 3 SOI SUKSAWAT 76, SUKSAWAT
ROAD, T. BANGCHAK, A. PRAPRADEANG,
SAMUTPRAKAN 10130, BANGKOK, THAILAND



Automotive System

แนกซ์ 2600 2K

พรีเมียม ไพรเมอร์



ข้อมูลทางเทคนิค

Version 3, 9/2017



ปืนพ่นสี

ปืนพ่นแบบกานทั่วไป

การปรับตั้งปืนพ่นสี

ความกว้าง pattern –เปิดหมด ปริมาณสี-เปิด 3 รอบ

ขนาดของหัวพ่น

1.4 – 1.5 mm,

แรงดันลม

3.0 – 4.0 kg/cm³

เวลาในการ

สถานะการแห้งตัว

ในอากาศที่ 30 °C

อบที่ 60 °C 30 นาที

แห้งตัว

แห้งขัดได้

60 - 90 นาที

30 - 60 นาที

* ความชื้นสัมพัทธ์ 60 % *

การใช้งาน

	จำนวนเที่ยว ในการพ่น	2 เที่ยว <ul style="list-style-type: none">• เที่ยวแรก พ่นกึ่งเปียก• เที่ยวที่สอง พ่นอัดน้ำ<ul style="list-style-type: none">○ แนะนำที่ความหนาฟิล์ม 40 ถึง 60 ไมโครเมตร○ ล้างปืนพ่นทันทีหลังจากการใช้งาน
	ระยะเวลา แห้งระหว่าง เที่ยว	<ul style="list-style-type: none">• ที่ช่วงระหว่างเที่ยว ใช้เวลา 5 นาที ที่อุณหภูมิ 30°C ความชื้นสัมพัทธ์ 60%• ที่ช่วงก่อนอบ ที่อุณหภูมิ 60°C - 0 ถึง 10 นาที *เวลาในการแห้งนั้นขึ้นอยู่กับกรไหลเวียนของลมและอุณหภูมิในห้องพ่น *
	เวลาในการ แห้งตัว	เวลาแห้งตัวก่อนการอบ 5 - 10 นาที เวลาในการแห้งตัวนั้นขึ้นอยู่กับอุณหภูมิในขณะที่ทำการพ่น เวลาที่ใช้ในการอบขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ห้องอบสามารถตั้งอุณหภูมิได้ 60°C

The Product is suitable strictly for professional use only. The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only.


Nippon Automotive System,
Nippon Paints (Thailand) Co. Ltd.,
101 MOO 3 SOI SUKSAWAT 76, SUKSAWAT
ROAD, T. BANGCHAK, A. PRAPRADEANG,
SAMUTPRAKAN 10130, BANGKOK, THAILAND



Automotive System

แนกซ์2600 2K

พรีเมียม ไพรเมอร์



ข้อมูลทางเทคนิค

Version 3, 9/2017

การจัดการด้านความปลอดภัย

						โปรดศึกษาเอกสารความปลอดภัย เพื่อดูรายละเอียดอันตรายและการป้องกันในการใช้งานผลิตภัณฑ์ ตัวทำให้แข็งประกอบด้วยสาร โพลีไอโซไซยาเนต ให้ศึกษาเรื่องความปลอดภัย ข้อควรระวังในการใช้งาน ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตามคำแนะนำที่กำหนดไว้
	หน้ากาก กัน สารเคมี	แว่นตา นิรภัย	ชุดพันสี	ถุงมือกัน สารเคมี	รองเท้า เซฟตี้	



คำสัญญาณ : อันตราย

- ของเหลวและไอระเหยไวไฟ
- เป็นอันตรายเมื่อหายใจเข้าไป (ไอ)
- ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก
- ทำอันตรายต่ออวัยวะ เมื่อรับสัมผัสเป็นเวลานาน หรือรับสัมผัสซ้ำ
- เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

ข้อควรระวัง

- เก็บให้ห่างจากความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ – ห้ามสูบบุหรี่
- หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่น/ ฟูม/ ก๊าซ/ ละอองเหลว/ไอระเหย/ละอองลอย
- ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า / อุปกรณ์ระบายอากาศ / หลอดไฟ ที่ป้องกันการระเบิด
- สวมถุงมือป้องกัน
- หากสัมผัสผิวหนัง: ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก
- ให้ขอคำปรึกษาจากแพทย์/พบแพทย์ หากรู้สึกไม่สบาย
- หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม
- กำจัดสาร/ภาชนะบรรจุให้สอดคล้องกับกฎข้อบังคับของท้องถิ่น/ระดับภูมิภาค/ระดับประเทศ/นานาชาติ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: แผนกบริการเทคนิค, ส่วนงานสีพื้นซ่อมรถยนต์ บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด

The Product is suitable strictly for professional use only. The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only.

Nippon Automotive System,
Nippon Paints (Thailand) Co. Ltd.,
101 MOO 3 SOI SUKSAWAT 76, SUKSAWAT
ROAD, T. BANGCHAK, A. PRAPRADEANG,
SAMUTPRAKAN 10130, BANGKOK, THAILAND