




Automotive System

แนกซ์2200 2K

ไพรเมอร์เกรย์



ข้อมูลทางเทคนิค

Version 2, 09/2017

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

NAX 2200 2K PRIMER GREY เป็นสีรองพื้นเทา2K อะคริลิก ยูรีเทน คุณภาพสูง เหมาะสำหรับงานพ่นซ่อมรถยนต์และงานพ่นทั่วไป เหมาะสำหรับงานพ่นซ่อมทั้งบาน และแบบเฉพาะจุด



คุณสมบัติของสี

- ให้น้ำสีมาก ไม่คุดสีทับหน้า
- พ่นกลบรอยได้ดี ป้องกันปัญหาสีย่นสีพองจากสีชั้นล่างเสื่อมคุณภาพ
- ขัดกระดาษทรายง่าย ไม่ติดกระดาษทราย
- ยึดเกาะโลหะได้ดีทั้งบนผิวโลหะและฟิล์มสีเก่าไม่คุดซึมสีทับหน้า



การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวก่อนพ่นสีรองพื้นจะต้องแห้งและสะอาด ปราศจากฝุ่น คราบสนิม คราบไขมันและสิ่งสกปรกต่าง ๆ ให้ขจัดคราบไขมันและทำความสะอาดพื้นผิวด้านด้วยน้ำยาเน็กซ์ ซิลิโคน ออฟ#101 เช็ดทำความสะอาดให้ทั่วก่อนพ่นสีรองพื้นก่อนพ่นรองพื้นให้ขัดสีเก่าด้วยกระดาษทรายเบอร์ 240-320(ขัดแห้งด้วยเครื่อง) หรือเบอร์400-600 (ขัดน้ำด้วยมือ)

The Product is suitable strictly for professional use only. The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only.


Nippon Automotive System,
Nippon Paints (Thailand) Co. Ltd.,
101 MOO 3 SOI SUKSAWAT 76, SUKSAWAT
ROAD, T. BANGCHAK, A. PRAPRADEANG,
SAMUTPRAKAN 10130, BANGKOK, THAILAND



Automotive System

แนกซ์ 2200 2K

ไพรเมอร์เกรย์



ข้อมูลทางเทคนิค

Version 2, 09/2017

แนะนำการใช้งาน



อัตราส่วนผสมสี

ผลิตภัณฑ์

โดยปริมาตร

โดยน้ำหนัก

กับตัวเร่งแข็ง

Nax 2200 2K Primer Grey

4 ส่วน

6 ส่วน

Nax 220 2K Primer Hardener

1 ส่วน

1 ส่วน

Nax Premila #20 Medium Thinner

1-2 ส่วน

1-2 ส่วน

อายุการใช้งาน

2 ชั่วโมง ที่ 25°C หลังผสมตัวเร่งแข็ง

สภาวะในการใช้งาน

ที่อุณหภูมิ 15°C - 38°C ปริมาณความชื้นสัมพัทธ์ 20% to 85%
(อุณหภูมิที่ต่ำกว่าจะทำให้การแห้งตัวช้าลง)ความหนืด
ในการพ่น

ความเหลว(วินาที)	ที่อุณหภูมิ 25°C
NK # 2	12- 14
Ford Cup # 4	15- 17



ปืนพ่นสี

ปืนพ่นแบบกานทัวไป

การปรับตั้งปืนพ่นสี

ความกว้าง pattern -เปิดหมด ปริมาณสี-เปิด 3 รอบ

ขนาดของหัวพ่น

1.4 - 1.5 mm

และ แรงดันลม

3.0-4.0 kg/cm²เวลาในการ
แห้งตัวสภาวะการแห้งตัว
แห้งขัดได้

ในอากาศที่ 30 °C

อบที่ 60 °C 30 นาที

60 - 90 นาที

30 - 60 นาที

* ความชื้นสัมพัทธ์ 60 % *

The Product is suitable strictly for professional use only. The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only.


Nippon Automotive System,
Nippon Paints (Thailand) Co. Ltd.,
101 MOO 3 SOI SUKSAWAT 76, SUKSAWAT
ROAD, T. BANGCHAK, A. PRAPRADEANG,
SAMUTPRAKAN 10130, BANGKOK, THAILAND



Automotive System

แนกซ์2200 2K




ไพรเมอร์เกรย์



ข้อมูลทางเทคนิค

Version 2, 09/2017

การใช้งาน

	จำนวนเทียวก ในการพ่น	2 เทียว <ul style="list-style-type: none"> ● เทียวแรก พ่นกิ่งเปียก ● เทียวที่สอง พ่นอัดน้ำ <ul style="list-style-type: none"> ○ แนะนำที่ความหนาฟิล์ม 40 ถึง 60 ไมโครเมตร ○ ล้างปืนพ่นทันทีหลังจากการใช้งาน
	ระยะเวลา แห้งระหว่าง เทียว	<ul style="list-style-type: none"> ● ทิ้งช่วงระหว่างเทียว ใช้เวลานาฬิกา ที่อุณหภูมิ 30°C ความชื้นสัมพัทธ์ 60% ● ทิ้งช่วงก่อนอบ ที่อุณหภูมิ 60°C -0 ถึง 10 นาที * เวลาในการแห้งนั้นขึ้นอยู่กับ การไหลเวียนของลมและอุณหภูมิในห้องพ่น *
	เวลาในการ แห้งตัว	เวลาที่ในการแห้งก่อนการอบ 10 นาที เวลาในการแห้งตัวนั้นขึ้นอยู่กับอุณหภูมิในขณะที่ทำการพ่น เวลาที่ใช้ในการอบขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ห้องอบสามารถตั้งอุณหภูมิได้ 60°C

The Product is suitable strictly for professional use only. The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only.

Nippon Automotive System,
Nippon Paints (Thailand) Co. Ltd.,
101 MOO 3 SOI SUKSAWAT 76, SUKSAWAT
ROAD, T. BANGCHAK, A. PRAPRADEANG,
SAMUTPRAKAN 10130, BANGKOK, THAILAND

 Automotive System	แนกซ์ 2200 2K ไพรเมอร์เกรย์	 ข้อมูลทางเทคนิค Version 2, 09/2017	
--	--	---	--

การจัดการด้านความปลอดภัย

	 หน้ากากกัน สารเคมี	 แว่นตา นีรภัย	 ชุดกันสเป ล	 ถุงมือกัน สารเคมี	 รองเท้า เซฟตี้	โปรดศึกษาเอกสารความปลอดภัย เพื่อดูรายละเอียด อันตรายและการป้องกันในการใช้งานผลิตภัณฑ์ ตัวทำให้แข็งประกอบด้วยสาร โพลีไอโซไซยาเนต ให้ ศึกษาเรื่องความปลอดภัยข้อควรระวังในการใช้งาน ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตามคำแนะนำที่กำหนดไว้
---	--	---	---	---	--	---



คำสัญญาณ : อันตราย

- ของเหลวและไอระเหยไวไฟ
- เป็นอันตรายเมื่อหายใจเข้าไป (ไอ)
- ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก
- ทำอันตรายต่ออวัยวะ เมื่อรับสัมผัสเป็นเวลานาน หรือรับสัมผัสซ้ำ
- เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

ข้อควรระวัง

- เก็บให้ห่างจากความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ – ห้ามสูบบุหรี่
- หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่น/ ฟุ้ง/ ก๊าซ/ ละอองเหลว/ไอระเหย/ละอองลอย
- ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า / อุปกรณ์ระบายอากาศ / หลอดไฟ ที่ป้องกันการระเบิด
- สวมถุงมือป้องกัน
- หากสัมผัสผิวหนัง: ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก
- ให้ขอคำปรึกษาจากแพทย์/พบแพทย์ หากรู้สึกไม่สบาย
- หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม
- กำจัดสาร/ภาชนะบรรจุให้สอดคล้องกับกฎข้อบังคับของท้องถิ่น/ระดับภูมิภาค/ระดับประเทศ/นานาชาติ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: แผนกบริการเทคนิค, ส่วนงานสีพื้นซ่อมรถยนต์ บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด

The Product is suitable strictly for professional use only. The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only.

Nippon Automotive System,
 Nippon Paints (Thailand) Co. Ltd.,
 101 MOO 3 SOI SUKSAWAT 76, SUKSAWAT
 ROAD, T. BANGCHAK, A. PRAPRADEANG,
 SAMUTPRAKAN 10130, BANGKOK, THAILAND