




Automotive System

แนกซ์ 2เคพัตตี้ฟาสต์

คาย



ข้อมูลทางเทคนิค

Version 1, 05/2013

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

NAX 2K PUTTY FAST DRY เป็นสีโป้วชนิดโพลีเอสเตอร์ (สีโป้วพลาสติกโพลีเอสเตอร์เรซินชนิดไม่อิ่มตัว) ใช้สำหรับโป้วแต่งพื้นผิวเหล็กให้เรียบและสม่ำเสมอตลอดจนใช้ตกแต่งมุม ขอบของชิ้นงานที่เป็นโลหะ เหมาะสมสำหรับซ่อมแซมรถยนต์ที่เป็นรอยบุบและไม่เรียบที่เกิดจากสาเหตุต่าง ๆ



คุณสมบัติของสี

- แห้งเร็ว, ขัดง่ายทั้งการขัดแห้งและขัดน้ำ, มีการยึดเกาะที่ดีเยี่ยม, ไม่ยุบตัวและใช้งานง่ายในการตกแต่งพื้นผิว



การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวจะต้องแห้งและสะอาด ปราศจากฝุ่น คราบสนิมคราบไขมันและสิ่งสกปรกอื่น ๆ
- ขัดลอกฟิล์มสีเก่าด้วยกระดาษทรายแห้งเบอร์ 60 หรือ 80 และแต่งขอบด้วยเบอร์ 120-150 รอบ ๆ รอยซ่อมบนสีเก่าทำความสะอาดด้วย น้ำยาเน็กซ์ ซิลิโคน อีพ#101

The Product is suitable strictly for professional use only. The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only.


Nippon Automotive System,
Nippon Paints (Thailand) Co. Ltd.,
101 MOO 3 SOI SUKSAWAT 76, SUKSAWAT
ROAD, T. BANGCHAK, A. PRAPRADEANG,
SAMUTPRAKAN 10130, BANGKOK, THAILAND



Automotive System

เน็กซ์ 2 เคพัตตี ฟาสต์

คาย



ข้อมูลทางเทคนิค

Version 1, 05/2013

แนะนำการใช้งาน



อัตราส่วนผสม ผลิตภัณฑ์โดยน้ำหนัก

เน็กซ์ 2 เคพัตตี ฟาสต์ คาย 100 ส่วน

เน็กซ์ 2 เคพัตตี ฟาสต์ คาย ฮาร์ดเด็นเนอร์ 2-3 ส่วน

การเตรียมสี คนสี ใ้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันเป็นอย่างดี

อายุการใช้งาน 3-4 นาทีที่ 30°C หลังผสมตัวเร่งแข็ง

* หลังผสมตัวเร่งแข็ง ระยะเวลาการแข็งตัวนี้จะแปรผันตามอุณหภูมิห้องและปริมาณของสารเร่งแข็งที่ใช้ในการผสม

การใช้งาน

ชนิดของเกรียง ใช้เกรียง ใ้วสีที่ทำจากโลหะหรือพลาสติกก็ได้

การใ้วสี อย่าใ้วสีใ้หนาในคราวเดียว โดยเฉพาะการใ้วครั้งแรกบนผิวเหล็กที่ทำความสะอาดดีแล้ว ควรรีดสีใ้เรียบและบาง เพื่อให้ใ้การยึดเกาะที่ดี ความหนาที่ใ้ต้องการควรเกิดจากการใ้วทับในครั้งต่อ ๆ ใ้

การขัดกระดาษทราย สามารถขัดกระดาษทรายใ้ได้ หลังใ้วสีประมาณ 15-20 นาที

- ข้อควรระวัง**
1. กรุณาใ้แต่สารเร่งแข็งเน็กซ์ 2 เคพัตตี ฟาสต์ คายฮาร์ดเด็นเนอร์ เท่านั้น เพราะสารเร่งแข็งใ้ห้อื่นอาจใ้การแข็งตัวของสีใ้วผิดปกติและเกิดปัญหาใ้ได้
 2. ผสมสารช่วยแข็งในสัดส่วนที่ถูกต้องเท่านั้น การใ้เติมมากหรือน้อยใ้ไป ล้วนเป็นสาเหตุใ้เกิดปัญหาใ้ทั้งสิ้น
 3. อย่าผสมสีใ้วเน็กซ์ 2 เคพัตตี ฟาสต์ คายกับสีใ้วใ้ห้อื่น ๆ
 4. เป็นสารที่ติดไฟใ้ได้ กรุณาเก็บใ้ห่างจากประกายไฟ และมือใ้เด็ก

The Product is suitable strictly for professional use only. The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only.


Nippon Automotive System,
Nippon Paints (Thailand) Co. Ltd.,
101 MOO 3 SOI SUKSAWAT 76, SUKSAWAT
ROAD, T. BANGCHAK, A. PRAPRADEANG,
SAMUTPRAKAN 10130, BANGKOK, THAILAND



Automotive System

เนกซ์ 2 เคพัตตี ฟาสต์

คาย



ข้อมูลทางเทคนิค

Version 1, 05/2013

การจัดการด้านความปลอดภัย

						โปรดศึกษาเอกสารความปลอดภัย เพื่อดูรายละเอียด อันตรายและการป้องกันในการใช้งานผลิตภัณฑ์
	หน้ากากกัน สารเคมี	แว่นตา นิรภัย	ชุดพันสี	ถุงมือกัน สารเคมี	รองเท้า เซฟตี้	



คำสำคัญ : ระวัง

- ของเหลวและไอระเหยไวไฟ (ประเภท 3)
- เป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน และหายใจเข้าไป (ไอ ฝุ่น และละออง) (ประเภท 4)
- ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง (ประเภท 2A)
- มีข้อสงสัยว่า อาจเกิดความผิดปกติต่อพันธุกรรม (ประเภท 2)
- มีข้อสงสัยว่า อาจก่อให้เกิดมะเร็ง (ประเภท 2)
- มีข้อสงสัยว่า อาจเกิดอันตรายต่อการเจริญพันธุ์ หรือทารกในครรภ์ (ประเภท 2)
- อาจทำอันตรายต่อปอด ไต และตับ (ประเภท 2)
- อาจทำอันตรายต่อปอดและ ระบบประสาทส่วนกลางเมื่อรับสัมผัสเป็นเวลานาน หรือรับสัมผัสซ้ำ (ประเภท 2)
- เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ (ประเภท 3)

ข้อควรระวัง

- เก็บในภาชนะที่ปิดสนิท
- เก็บให้ห่างจากความร้อน / ประกายไฟ / เปลวไฟ / พื้นผิวที่ร้อน ห้ามสูบบุหรี่
- ปิดภาชนะบรรจุให้แน่น
- ห้ามให้สารสัมผัสดวงตา ผิวหนัง และ เสื้อผ้า
- หลีกเลี่ยงการรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม
- สวมถุงมือป้องกัน / ชุดป้องกัน / อุปกรณ์ป้องกันดวงตา / อุปกรณ์ป้องกันหน้า
- หากหายใจเข้าไป : ถ้ายาหายใจลำบาก ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปสู่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ และในทำที่หายใจสะดวก
- หากเข้าดวงตา : ล้างด้วยน้ำเป็นเวลาหลายๆนาที ให้ถอดคอนแทกเลนส์ออก ถ้าทำได้ง่าย ให้ล้างตาต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: แผนกบริการเทคนิค, ส่วนงานสีพ่นซ่อมรถยนต์ บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด

The Product is suitable strictly for professional use only. The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only.

Nippon Automotive System,
Nippon Paints (Thailand) Co. Ltd.,
101 MOO 3 SOI SUKSAWAT 76, SUKSAWAT
ROAD, T. BANGCHAK, A. PRAPRADEANG,
SAMUTPRAKAN 10130, BANGKOK, THAILAND